TAURUS
INDUSTRIAL
BANDAGE



REPARACIÓN DE TUBERÍA

EN VIVO - CON PRESSIÓN

Kit Ultra de Reparación para Fugas

- Reparación de fugas en 30 minutos
- Reparación de fugas bajo presión activa hasta 150 psi (11 kg/cm²)
- Aplicable en tuberías hasta 18" (457 mm)
- Soporta presión hasta 500 psi (35 kg/cm²)
- Soporta temperatura hasta 200°C (392°F)
- Reparación de Tés, codos, conexiones, cuerpos de válvulas
- Calculado de acuerdo a ASME PCC2

1 rollo de cinta de Fibra de Vidrio
1 rollo de cinta de Auto Fusion
1 Epoxy Stick de curado rápido
1 par de guantes de latex


TAMAÑO VENDAJE	2"x12' 50mm x 3,6m	4"x12' 100mm x 3,6m	4"x25' 100mm x 7,6m
TAMAÑO AUTO FUSION	1"x16' 25mm x 5m	2"x16' 50mm x 5m	2"x16' 50mm x 5m
CÓDIGO DEL PRODUCTO	*TP212*	*TP412*	*TP425*

EL COLOR INDICA EL TAMAÑO DEL ROLLO


Diámetro Tubería	Cantidade de Rollos Necessários		
	50 psi 4 Kg/cm 10 vueltas	150 psi 11 Kg/cm 15 vueltas	400 psi 28 Kg/cm 20 vueltas
1/2"	1	1	1
3/4"	1	1	1
1"	1	1	1
1.1/4"	1	1	1
1.1/2"	1	1	1
2"	1	1	1
2.1/2"	1	1	1
3"	1	1	1
4"	1	1	1

Diámetro Tubería	Cantidade de Rollos Necessários		
	50 psi 4 Kg/cm 10 vueltas	150 psi 11 Kg/cm 15 vueltas	400 psi 28 Kg/cm 20 vueltas
5"	1	1	2
6"	1	2	3
8"	2	3	4
10"	3	4	6
12"	4	5	8
14"	2	3	4
16"	3	4	5
18"	3	4	5
>18"	Consultar		

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



Disminuya el flujo y reduzca la presión del sistema




Dejar áspera el área de reparación

PARAR LA FUGA



Comprimir el Epoxi Stick



Posicione el Epoxi Stick cerca de la fuga



Empece a enrollar la cinta de Auto Fusion cerca de la fuga




Continue a enrollar la cinta de Auto Fusion en la tuberia mientras empuja el Epoxi Stick cuentra la fuga


REFORZAR EL ÁREA DE LA FUGA




Sumergir la cinta de Fibra de Vidrio en el água



Enrollar la cinta de Fibra de Vidrio en el área de reparación lo más apretadoy uniforme posible, usando el rollo completo



Descartar el tubo plástico al final del rollo



Continuar el pulido de la cinta para terminar las burbujas. La reparación está completa con acabado liso, duro con apariencia de marfil

(561) 757 – 5620

taurus@tauroepoxy.com
www.tauroepoxy.com

4450 126th Ave. Suite 107.
Coral Springs, FL 33065 USA