TX9

Compuesto Epóxico Cerámico de Curado Rápido para Abrasión Severa



HOJA TÉCNICA

100% sólidos, Taurus TX9 es un compuesto cerámico de curado rápido, libre de disolventes, diseñado específicamente como un recubrimiento protector para metales en ambientes altamente agresivos, especialmente donde hay abrasión de alto desgaste. Ofrece un rendimiento excelente en una amplia gama de cáusticos y ácidos. Taurus TX9 se puede aplicar fácilmente con llana, espátula e incluso con las manos sobre sustratos tanto horizontales como verticales.

- Aplicación en espesores de hasta 25.4 mm sin resbalar
- Compatible con acero, bronce, aluminio, hormigón
- Protección contra la corrosión y la abrasión

ZONAS DE APLICACIÓN

- Chutes y tolvas
- Codos de tubería
- Contenedores
- Cuerpos de bombas
- Hélices
- Transportadores de tornillo
- Impelidores
- Placas de desgaste
- Trituradoras de carbón
- Ventiladores
- Muchos otros

COBERTURA

Kit de 25 lb cubre 0,95m² (10.2 sf)
Espesor de 6mm (240 mils)

COLOR

Gris de serie. Azul y rojo opcional.

ENVASE

Tamaño	Reorder #
5 lb	TX9-05LB
25 lb	TX9-25LB

Tamaño	Reorder #
20 kg	TX9-20

DATOS TÉCNICOS

Temperatura Máxima (dependiendo del servicio)	Servicio Húmedo Servicio Seco	80°C 120°C	176°F 248°F
Sólidos por Volumen	100%		
Viscosidad	Pasta		
Densidad de la Mezcla	2.0		
Dureza Shore D	(ASTM D 2240)	88	
Tiempo de Trabajo	25 min / kg en 72°F		
Resistencia Vertical SAG a 21°C (70°F) y 25,4mm (1.000mils)	Sin hundimiento		
Relación de Mezcla	2:1 por Peso	Base: Activador	
Periodo de Validez (contenedores sin abrir)	3 años en 55-95°F (13-35°C)		

Taurus Epoxy, Inc.
4450 NW 126th Ave, Suite 107
Coral Springs, FL 33065 USA
Tel: (561) 757 – 5620
E-mail: taurus@taurusepoxy.com
Website: www.taurusepoxy.com

TAURUS EPOXY® COATINGS

TX9

Compuesto Epóxico Cerámico de Curado Rápido para Abrasión Severa

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La preparación adecuada de la superficie es fundamental para el rendimiento a largo plazo de este producto. Los requisitos exactos para la preparación de la superficie varían con la gravedad de la aplicación, la vida útil esperada y las condiciones iniciales del sustrato. Todos los bordes afilados y soldaduras deberán ser desbastadas a un radio de 3mm (120 mil) con disco abrasivo. La preparación optima proporcionará una superficie limpia a fondo de todos los contaminantes y rugosa a un perfil angular entre 75-125m (3-5 mil). Esto normalmente se logra mediante la limpieza inicial y el desengrasado y luego el chorreado abrasivo hasta una limpieza de metal casi blanco, o mediante preparación mecánica.

MEZCLA

Mezcle bien el activador en la base con la varilla de mezcla raspando los lados y el fondo del recipiente. Mezclar por peso 2 partes Base a 1 parte de Activador. Mezclar a fondo para producir un material uniforme y sin rayas. Nunca poner disolventes.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Mantener entre 55 y 95°F (17 a 35°C). Sustrato: mantener entre 45 y 105°F (7 a 40°C). La diferencia de temperatura del sustrato y del material nunca debe superar los 10°F (5°C). El sustrato deberá ser de un mínimo de 5°F (3°C) por encima del punto de rocío. No aplicar si la humedad relativa supera el 90%. Si es necesario, caliente el metal antes de la preparación de la superficie utilizando calentador eléctrico o lámpara de calor. Nunca utilice calentadores de gas, aceite o queroseno, ya que dejarán un residuo graso en la superficie metálica. Para obtener mejores resultados, mantenga todo el material en la zona cálida durante la noche (75°F+) para facilitar la mezcla.

TIEMPO DE CURADO

	16°C (60°F)	25°C (77°F)	32°C (90°F)
Tack Free	45 min.	20 min.	20 min.
Carga Ligera	1 hora	45 min.	30 min.
Término Sobrecapa	1 hora	45 min.	30 min.
Carga Completa	1,5 horas	1 hora	45 min.
Químico Completo	4 horas	3 horas	2 horas

APLICACIÓN

Aplique una capa mínima de 6 mm utilizando una espátula de plástico resistente o un cuchillo para masilla. Asegúrese de presionar bien el material contra el perfil del sustrato para garantizar una máxima adhesión y eliminar posibles burbujas de aire. Modele el producto según la forma deseada utilizando un aplicador plástico o cuchillo para masilla. En caso de utilizar moldes o formas, es fundamental recubrir su superficie con un agente desmoldante para evitar que el material se adhiera a ellos.



LIMPIAR

Las herramientas deben limpiarse minuciosamente inmediatamente después de su uso con un detergente alcalino fuerte.

SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto, revise la Ficha de Datos de Seguridad (SDS) o la Hoja de Seguridad correspondientes a su área. Siga los procedimientos estándar de entrada y trabajo de espacio confinado, si procede.

El fabricante, Taurus Epoxy Inc., no ofrece ninguna garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular para este producto. En ninguna circunstancia el fabricante será responsable de daños incidentales, consecuentes u otros, incumplimiento de garantía, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría que surja del uso de este producto. La información y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en el Producto estándar y son propiedad y se proporcionan únicamente para el uso de nuestros clientes. Esta información se proporciona de buena fe y se cree que es verdadera y precisa a partir de la fecha/versión de este documento. Como el fabricante no tiene control sobre las condiciones de uso o el proceso de solicitud de las partes que utilizan este producto, el fabricante no puede aceptar la responsabilidad por pérdida, lesión u otros daños resultantes del uso del Producto o esta o cualquier otra información proporcionada por el fabricante. Por lo tanto, ninguna garantía de ningún tipo expresa o implícita, son hechas por el fabricante, Taurus Epoxy Inc., con respecto a este, o cualquier, producto fabricado por ellos o cualquier fabricante contratado o licenciado. Los productos Taurus Epoxy no proporcionan integridad estructural ni mejoras. Solo se utilizan para proporcionar protección contra la corrosión, el desgaste, la abrasión y los ataques químicos en un sustrato determinado y solo en la medida prevista en las fichas técnicas, las fichas técnicas, las fichas de datos de seguridad y cualquier otra información suministrada por escrito directamente del soporte técnico de los fabricantes.

REVISION: 03/2026

Taurus Epoxy, Inc.
4450 NW 126th Ave, Suite 107
Coral Springs, FL 33065 USA
Tel: (561) 757 – 5620
E-mail: taurus@taurusepoxy.com
Website: www.taurusepoxy.com

TAURUS EPOXY® COATINGS